Greene 160

تولیدکننده	& Greene, Tweed .Co	**دسته بندی**	NBR
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Greene 160 یک محصول اکریلونیتریل بوتادین رابر (NBR) است. این محصول در آمریکای شمالی در دسترس است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	سیاه	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.29 g/cm³	-	ASTM D792
سختی Rockwell	75	-	ASTM D785
سختی دورومتر	73	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضریب اصطکاک		-	ASTM D1894
	0.60	-	-
	1.3	-	-
تنش کششی		-	ASTM D1414
	MPa 2.10	psi 304.58	-
	MPa 5.17	psi 749.85	-
استحکام کششی	MPa 16.8	psi 2436.64	ASTM D1414
ازدیاد طول کششی	% 220	-	ASTM D1414
مانایی فشاری		-	ASTM D395
	% 35	-	-
	% 42	-	-
	% 47	-	-

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر در استحکام کششی		-	ASTM D471
	-% 24	-	-
	-% 22	-	-
تغییر در ازدیاد طول نهایی		-	ASTM D471
	-% 30	-	-
	-% 37	-	-
تغییر در سختی دورومتر		-	ASTM D471
	-4.0	-	-
	1.0	-	-
تغییر حجم		-	ASTM D471
	% 11	-	-
	% 3.0	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
CLTE	1.5E-4 cm/cm/°C	-	ASTM E228

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
طبقه‌بندی لاستیک	NBR	-	ASTM D1418
استحکام پارگی	42.0 kN/m	-	ASTM D624
TR 10/50		-	ASTM D1329
	-49 C°	-56.2 F°	-
	-49 C°	-56.2 F°	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.