Greene 209

تولیدکننده	& Greene, Tweed .Co	**دسته بندی**	NBR
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Greene 209 یک محصول اکریلونیتریل بوتادین رابر (NBR) است. این محصول در آمریکای شمالی در دسترس است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	سیاه	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.26 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	90	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	MPa 13.8	psi 2001.52	ASTM D412
استحکام کششی	MPa 28.3	psi 4104.58	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	% 97	-	ASTM D412
مانایی فشاری		-	ASTM D395
	% 20	-	-
	% 19	-	-
	% 230	-	-

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا		-	ASTM D573
	% 0.0	-	-
	% 0.0	-	-
	% 0.20	-	-
تغییر در ازدیاد طول نهایی در هوا		-	ASTM D573
	% 5.0-	-	-
	% 5.0-	-	-
	% 5.0-	-	-
تغییر در سختی دورومتر در هوا		-	ASTM D573
	0.0	-	-
	1.0	-	-
	1.0	-	-
تغییر در استحکام کششی		-	ASTM D471
	% 5.8-	-	-
	% 42-	-	-
	% 4.0-	-	-
	% 1.3-	-	-
	% 4.0-	-	-
	% 1.0-	-	-
	% 4.0-	-	-
	% 1.3-	-	-
	% 20-	-	-

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر در ازدیاد طول نهایی		-	ASTM D471
	% 2.4-	-	-
	% 25-	-	-
	% 10-	-	-
	% 3.4	-	-
	% 10-	-	-
	% 0.0	-	-
	% 10-	-	-
	% 3.4	-	-
	% 1.0-	-	
تغییر در سختی دورومتر		-	ASTM D471
	0.0	-	-
	9.0-	-	-
	1.0	-	-
	7.0-	-	-
	0.0	-	-
	0.0	-	-
	7.0-	-	-
	1.0	-	-
	7.0-	-	-
	12-	-	
تغییر حجم		-	ASTM D471
	% 0.90	-	-
	% 23	-	-
	% 1.0	-	-
	% 15	-	-
	% 2.0	-	-
	% 1.0	-	-
	% 12	-	-
	% 0.50	-	-
	% 15	-	-
	% 20	-	

حرارتی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
دمای سرویس‌دهی	-34 to 149 °C	-29.2 - 300.2 °F	-

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
طبقه‌بندی لاستیک	HNBR	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.