Greene 965

تولیدکننده	& Greene, Tweed .Co	**دسته بندی**	NBR
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Greene 965 یک محصول اکریلونیتریل بوتادین رابر (NBR) است. این محصول در آمریکای شمالی در دسترس است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	سیاه	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.18 g/cm³	-	ASTM D792
سختی Rockwell	78	-	ASTM D785
سختی دورومتر	75	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضریب اصطکاک		-	ASTM D1894
	0.20	-	-
	1.0	-	-
تنش کششی		-	ASTM D1414
	MPa 2.90	psi 420.61	-
	MPa 6.89	psi 999.31	-
استحکام کششی	MPa 25.4	psi 3683.97	ASTM D1414
ازدیاد طول کششی	% 240	-	ASTM D1414
مانایی فشاری		-	ASTM D395
	% 15	-	-
	% 13	-	-
	% 34	-	-

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر در استحکام کششی		-	ASTM D471
	% 17-	-	-
	% 6.0	-	-
تغییر در ازدیاد طول نهایی		-	ASTM D471
	% 2.0	-	-
	% 4.5-	-	-
تغییر در سختی دورومتر		-	ASTM D471
	2.0-	-	-
	0.0	-	-
تغییر حجم		-	ASTM D471
	% 14	-	-
	% 5.5	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
CLTE	1.8E-5 cm/cm/°C	-	ASTM E228
دمای سرویس‌دهی	-48 to 81 °C	-54.4 - 177.8 F°	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
طبقه‌بندی لاستیک	HNBR	-	-
استحکام پارگی	48.2 kN/m	-	ASTM D624
TR 10/50	-26 C°	-14.8 F°	ASTM D1329

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.