Greene Nylon NWR

تولیدکننده	& Greene, Tweed .Co	**دسته بندی**	Nylon 6
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

گریدهای با جریان بالا و تقویت شده برای قطعات بزرگ.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
شکل ظاهری	سیاه خاکستری	- -	- -
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.16 g/cm³	-	ASTM D792
سختی Rockwell	116	-	ASTM D785

مکانیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
استحکام کششی	MPa 75.8	psi 10993.88	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 27	-	ASTM D638
استحکام برشی		-	ASTM D732
	MPa 72.4	psi 10500.75	-
	MPa 64.8	psi 9398.46	-
	MPa 62.1	psi 9006.86	-
	MPa 51.0	psi 7396.94	-
	MPa 44.1	psi 6396.18	-
	MPa 37.9	psi 5496.94	-
	MPa 31.7	psi 4597.7	-
تغییر شکل تحت بار	% 1.00	-	ASTM D621

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.