Chemraz 565

تولیدکننده	Greene, Tweed & Co.	**دسته بندی**	Perfluoroelastomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Chemraz 565 یک محصول پرفلوئوروالاستومر است. این محصول در آمریکای شمالی موجود است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	سیاه	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.93 g/cm³	-	ASTM D297
سختی دورومتر	75	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	ASTM D1414
	MPa 3.10	psi 449.62	-
	MPa 7.93	psi 1150.15	-
استحکام کششی	MPa 12.1	psi 1754.96	ASTM D1414
ازدیاد طول کششی	% 140	-	ASTM D1414
مانایی فشاری		-	ASTM D395
	% 26	-	-
	% 41	-	-
	% 25	-	-

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر در استحکام کششی		-	ASTM D471
	-% 16	-	-
	-% 8.0	-	-
	-% 11	-	-
	-% 2.0	-	-
تغییر در ازدیاد طول نهایی		-	ASTM D471
	-% 11	-	-
	-% 8.0	-	-
	-% 3.5	-	-
	-% 2.8	-	-
تغییر در سختی دورومتر		-	ASTM D471
	1.0	-	-
	-4.0	-	-
	-4.0	-	-
	2.0	-	-
تغییر حجم		-	ASTM D471
	% 1.9	-	-
	% 1.2	-	-
	% 1.5	-	-
	% 1.0	-	-

حرارتی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
دمای سرویس‌دهی	-30 to 220 °C	-22.0 - 428.0 F°	-

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
طبقه‌بندی لاستیک	FFKM	-	ASTM D1418

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.