# Chemraz 618

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | & Greene, Tweed .Co | **دسته بندی** | Perfluoroelastomer |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Chemraz 618 یک محصول پرفلوئوروالاستومر است. این محصول در آمریکای شمالی موجود است.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **شکل ظاهری** | سیاه | - | - |
| **اشکال** | پلت‌ها | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 1.99 g/cm³ | - | ASTM D297 |
| **سختی دورومتر** | 75 | - | ASTM D2240 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **تنش کششی** | | - | ASTM D1414 |
| | MPa 2.55 | psi 369.85 | - |
| | MPa 8.79 | psi 1274.88 | - |
| **استحکام کششی** | MPa 13.3 | psi 1929.01 | ASTM D1414 |
| **ازدیاد طول کششی** | % 130 | - | ASTM D1414 |
| **مانایی فشاری** | % 16 | - | ASTM D395 |

## پیرشدگی (کهولت)

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **تغییر استحکام کششی در هوا** | % 6.0- | - | ASTM D1414 |
| **تغییر در ازدیاد طول نهایی در هوا** | % 3.0- | - | ASTM D1414 |
| **تغییر در سختی دورومتر در هوا** | 2.0- | - | ASTM D573 |
| **تغییر جرم در هوا** | % 3.0- | - | ASTM D1414 |
| **تغییر در استحکام کششی** | | - | - |
| | % 4.0 | - | - |
| | % 15- | - | - |
| | % 4.0 | - | - |
| **تغییر در ازدیاد طول نهایی** | | - | - |
| | % 2.0 | - | - |
| | % 2.0 | - | - |
| | % 3.0- | - | - |
| **تغییر در سختی دورومتر** | | - | ASTM D471 |
| | 1.0- | - | - |
| | 3.0- | - | - |
| | 1.0- | - | - |
| **تغییر حجم** | | - | - |
| | % 0.20 | - | - |
| | % 5.0 | - | - |
| | % 0.40 | - | - |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای سرویس‌دهی** | -18 °C to 324 | -0.4 - 615.2 °F | - |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **طبقه‌بندی لاستیک** | FFKM | - | ASTM D1418 |
| **TR 10/50** | -8 °C | 17.6 °F | ASTM D1329 |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.