VORAZ™ 511

تولیدکننده	Greene, Tweed & Co.	**دسته بندی**	Perfluoroelastomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Voraz™ 511 شرکت Greene, Tweed، یک پرفلوئورالاستومر، مقاومت خوبی در برابر پلاسمای CVD و اچ را با چسبندگی کم ترکیب می کند تا کارایی محفظه فرآیند را افزایش داده و زمان کارکرد را در کاربردهای FPD و خورشیدی افزایش دهد. علاوه بر این، فرآیند تولید اختصاصی (در انتظار ثبت اختراع) Extenis® شرکت Greene, Tweed، ایجاد مهر و موم های بزرگ مانند آنهایی که در درهای دریچه شکاف Gen 5+ و درب های محفظه استفاده می شوند را تسهیل می کند. این ترکیب منحصر به فرد از خواص مواد و قابلیت طراحی، Voraz 511 را به یک راه حل مهر و موم بسیار مهندسی شده تبدیل می کند که برای کاهش هزینه کل مالکیت ابزار برای تجهیزات فرآیند FPD و خورشیدی بهینه شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	واشرها مهر و مومها	- -	- -
شکل ظاهری	خاکستری	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	2.03 g/cm³	-	ASTM D297
سختی دورومتر	78	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	ASTM D1414
	2.83 MPa	410.46 psi	-
	6.38 MPa	925.34 psi	-
استحکام کششی	14.5 MPa	2103.05 psi	ASTM D1414
ازدیاد طول کششی	190 %	-	ASTM D1414
مانایی فشاری	23 %	-	ASTM D395

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای سرویس‌دهی	205 C°	401.0 F°	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نقطه چسبندگی (Sticking Point)	8200 g	289.21 oz	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.