

Avalon 22

| | | | |
|-------------------------|-----------|------------------------|------------|
| PTFE | دسته بندی | & Greene, Tweed .Co | تولیدکننده |
| موجود - آماده صادرات | وضعیت | الیاف شیشه | فیلر |

توضیحات محصول

این محصول فقط به عنوان یک قطعه تمام شده در دسترس است، لطفاً با Green, Tweed & Co. تماس بگیرید تا در مورد در دسترس بودن قطعه صحبت کنید، 9521-216-215.

مشخصات فنی

| اطلاعات عمومی | | | |
|--------------------|--|----------------|---------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمبریال | روش تست |
| فیلر / تقویت کننده | الیاف شیشه‌ای | - | - |
| ویژگی‌ها | پایداری حرارتی خوب مقاومت خوب در برابر سایش | - | - |
| کاربردها | مهر و موم‌ها | - | - |
| شکل ظاهری | سفید | - | - |
| اشکال | پلت‌ها | - | - |

| فیزیکی | | | |
|-----------|------------------------|----------------|-----------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
| وزن مخصوص | g/cm ³ 2.24 | - | ASTM D792 |

| مکانیکی | | | |
|-----------------|-------------|----------------|-----------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
| استحکام کششی | MPa 20.7 | psi 3002.29 | ASTM D638 |
| ازدیاد طول کششی | % 250 | - | ASTM D638 |

| | |
|--|---|
| شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای | & Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd |
| Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China | آدرس: |
| sales@su-jiao.com www.polymersdata.com +86-134-2475-5533 | مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ) ایمیل: وبسایت: همراه: |

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.