Chemraz 504

تولیدکننده	Greene, Tweed & Co.	**دسته بندی**	PTFE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Chemraz® 504 که به طور خاص برای کاربردهای کم فشار که نیاز به نیروی آب بندی کم دارند فرموله شده است، برای طیف گسترده ای از کاربردهای دستگاه های پزشکی و بیوتکنولوژی که نیاز به قابلیت اطمینان طولانی مدت آب بندی دارند، توصیه می شود. Chemraz 504 عملکرد عالی در کاربردهای تجهیزات تحلیلی دینامیکی و استاتیکی ارائه می دهد، جایی که روانکاری جزئی برای کاهش اصطکاک ترجیح داده می شود. Chemraz 504 برای دمای سرویس از 0 درجه فارنهایت تا 400 درجه فارنهایت (18- درجه سانتیگراد تا 204 درجه سانتیگراد) مناسب است. ویژگی ها و مزایا: عملکرد عالی در فشار کم و نیروی آب بندی کم، ترکیب روانکاری شده برای به حداقل رساندن اصطکاک، تعادل قابل اعتماد خواص فیزیکی، مقاومت شیمیایی خوب، کاربردها: ابزار دقیق تحلیلی - واشرها و O-رینگ ها، شیرهای برقی - مهر و موم پیستون، واشرها و O-رینگ ها

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت شیمیایی خوب کاهش فشار پایین مقاوم در برابر دما پایین	- - -	- - -
کاربردها	واشرها محفظه‌ها قطعات لوله‌کشی	- - -	- - - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	مهر و مومها شیرها/قطعات شیر	- -	
شکل ظاهری	سیاه	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.92 g/cm³	-	ASTM D297
سختی دورومتر	65	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	ASTM D1414
	MPa 1.10	psi 159.54	-
	MPa 3.31	psi 480.08	-
استحکام کششی	MPa 6.55	psi 950.0	ASTM D1414
ازدیاد طول کششی	150 %	-	ASTM D1414
مانایی فشاری	30 %	-	ASTM D395

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای سرویس‌دهی	-18 to 204 °C	-0.4 - 399.2 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.