Fluoraz 799

تولیدکننده	& Greene, Tweed .Co	**دسته بندی**	PTFE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

واشرهای بهداشتی ساخته شده از Fluoraz® 799 سطحی از عملکرد را در سیستم های SIP و CIP ارائه می دهند که از تمام الاستومرهای دیگر فراتر می رود. در حالی که EPDM ها و FKM ها می توانند برای مدت طولانی آب بندی ایجاد کنند، تغییرات در خواص فیزیکی می تواند اثرات نامطلوبی فراتر از تورم ساده حجمی داشته باشد. کاهش سختی یا افت مدول نشان دهنده کاهش مقاومت فشاری است. اگر یک واشر بهداشتی مطابق با مشخصات نصب دوباره گشتاور شود، واشر در سطح بالاتری از حد مطلوب فشرده می شود و در نتیجه نفوذ بیشتری به جریان فرآیند ایجاد می شود. افزایش سختی/مدول و افت ازدیاد طول به معنای شکنندگی است. آب بند زیر گشتاور خواهد بود و در نتیجه یا نشتی ایجاد می شود یا ترک خوردگی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت فشاری خوب محتوای استخراج پایین مقاوم در برابر بخار	- - -	- - -
کاربردها	واشرها مهر و موم‌ها	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	USP 87 کلاس VI USP	- -	- -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	سیاه	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.65 g/cm³	-	ASTM D297
سختی دورومتر	90	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	18.1 MPa	2625.19 psi	ASTM D412
استحکام کششی	20.7 MPa	3002.29 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	120 %	-	ASTM D412

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای سرویس‌دهی	-7 °C to 232	19.4 - 449.6 °F	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
TR 10/50	7 °C	44.6 °F	ASTM D1329

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.