Fluoraz 890

تولیدکننده	Greene, Tweed & Co.	**دسته بندی**	PTFE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Fluoraz 890 برای استفاده در واشرهای بهداشتی فرموله شده است که در آن هم انطباق USP و هم FDA مورد نیاز است، و آن را به یک ترکیب عالی برای کاربردهای دارویی و سایر کاربردهای بهداشتی سیال مانند مهر و موم برای کاربردهای کارخانه آبجوسازی تبدیل می کند. مواد قابل استخراج فلز و TOC Fluoraz 890 یک مرتبه از فرمولاسیون های FKM رقابتی ممتاز کمتر است و اطمینان می دهد که آلودگی کمی به جریان فرآیند وارد می شود یا اصلاً وارد نمی شود. Fluoraz 890 همچنین الزامات استخراج هر دو آزمایش استخراج 21 (f)، (e) 177.2600 CFR و 21 (d) 177.240 CFR را برای پرفلوئوروالاستومرها برآورده می کند. واشرهای بهداشتی Fluoraz 890 توسط Greene, Tweed برای حداقل نفوذ طراحی شده اند. Fluoraz 784 همچنین در O-rings و اشکال سفارشی در دسترس است که سختی کم دورومتر مورد نظر است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	محتوای استخراج پایین	-	-
	سختی متوسط	-	-
	مقاوم در برابر بخار	-	-

کاربردها

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	واشرها	-	-
	داروها	-	-
	مهر و موم‌ها	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.2400 (d)	-	-
	FDA 21 CFR 177.2600 (e)، (f)	-	-
	USP 87	-	-
	کلاس VI USP	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.65 g/cm³	-	ASTM D297
سختی دورومتر	80	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	ASTM D412
	MPa 5.86	psi 849.92	-
	MPa 11.7	psi 1696.94	-
استحکام کششی	MPa 17.9	psi 2596.18	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	180 %	-	ASTM D412
مانایی فشاری	30 %	-	ASTM D395

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای سرویس‌دهی	-5 to 232 °C	23.0 - 449.6 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.