XYFLUOR® 860

تولیدکننده	& Greene, Tweed .Co	**دسته بندی**	Fluorelastomer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Xyfluor® 860، یک ترکیب الاستومر با فلورین بالا، سازگاری شیمیایی عالی را در دامنه وسیعی از دماها از -76°F تا 450°F (-60°C تا 232°C) ارائه می‌دهد. این محصول برای کاربردهایی که نیاز به ترکیبی از خواص دمای پایین و مقاومت شیمیایی دارند، توصیه می‌شود. قابلیت‌های Xyfluor از استانداردهای الاستومرهای فلورین، PTFE و گرافیت فراتر می‌رود. علاوه بر این، Xyfluor هزینه کلی را با افزایش عمر سرویس تجهیزات کاهش می‌دهد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت شیمیایی خوب مقاوم در برابر هیدروکربن مقاوم در برابر دما پایین مقاوم در برابر بخار	- - - -	- - - -
کاربردها	واشرها قطعات پمپ مهر و موم‌ها شیرها/قطعات شیر	- - - -	- - - -
شکل ظاهری	سیاه	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری فشاری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی دورومتر	70	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	2.41 MPa	349.54 psi	ASTM D1414
استحکام کششی	6.89 MPa	999.31 psi	ASTM D1414
ازدیاد طول کششی	250 %	-	ASTM D1414
مانایی فشاری	30 %	-	ASTM D395

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای سرویس‌دهی	-60 °C to 232	-76.0 - 449.6 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.