EcoVid 30GBIM

تولیدکننده	Greener Polymers .Inc	**دسته بندی**	PLA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

EcoVid-30GBIM یک ترکیب درجه قالب‌گیری تزریقی با هدف عمومی است که با وزن مولکولی بالا از Ingeo PLA و بیوکامپوزیت تشکیل شده است. این ماده می‌تواند تا -32 درجه سانتی‌گراد منجمد شود. ترکیب: محتوای Ingeo PLA با افزودنی‌های زیست‌تجزیه‌پذیر و کمپوست‌پذیر. کاربردها: ترکیب EcoVid-30GBIM ممکن است در انواع کاربردهای مرتبط با قالب‌گیری تزریقی مانند تی‌های گلف، تیغ‌های یکبار مصرف، مسواک‌های یکبار مصرف، گوشه‌های محافظ، آویزهای لباس، برچسب‌ها، تابلوها و غیره استفاده شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	افزودنی نامشخص	-	-
ویژگی‌ها	وزن مولکولی بالا منابع قابل به‌روزرسانی زیست‌تجزیه‌پذیر	- - -	- - -
کاربردها	کاربردهای یکبار مصرف کالاهای ورزشی عمومی زمینه کاربرد کالاهای مصرفی	- - - -	- - - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.27 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)		-	ASTM D1238
	22 g/10 min	-	ASTM D1238
	80 g/10 min	-	ASTM D1238
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	%	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	130 C°	266.0 F°	ASTM D1525
دمای ذوب	C°	-	ASTM D3418

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای هاپر (قیف)	C°	-	-
دمای بخش عقب سیلندر	C°	-	-
دمای بخش میانی سیلندر	C°	-	-
دمای بخش جلوی سیلندر	C°	-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نازل	C°	-	-
فشار پشت (Back Pressure)	MPa	-	-
سرعت مارپیچ	rpm	-	-
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.