# DINALON® A1V25-4111

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Grupo Repol | **دسته بندی** | Nylon 66 |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

DINALON® A1V25-4111 یک محصول پلی‌آمید 66 (نایلون 66) است. این محصول در اروپا در دسترس است.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **شکل ظاهری** | سیاه | - | - |
| **اشکال** | پلت‌ها | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **چگالی** | 1.14 g/cm³ | - | ISO 1183/A |
| **رطوبت** | % | - | ISO 15512/B |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **مدول کششی** | MPa 2700 | psi 391602.6 | ISO 527-2 |
| **تنش کششی** | MPa 70.0 | psi 10152.66 | ISO 527-2 |
| **کرنش کششی** | % 4.0<br>% | -<br>-<br>- | ISO 527-2<br>-<br>- |
| **مدول خمشی** | MPa 2000 | psi 290076.0 | ISO 178 |
| **تنش خمشی** | MPa 85.0 | psi 12328.23 | ISO 178 |
| **استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار** | kJ/m² 5.0 | ft·lb/in² 2.38 | ISO 179/1eA |
| **استحکام ضربه Charpy بدون شکاف** | kJ/m² 50 | ft·lb/in² 23.79 | ISO 179/1eU |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای تغییر شکل حرارتی** | C° 60.0 | F° 140.0 | ISO 75-2/A |
| **دمای نرم‌شوندگی Vicat** | C° | - | ISO 306/B |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.