DINAPLEN® PPH1S20 B30-4168

تولیدکننده	Grupo Repol	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	۳۰٪ گوی (بید) شیشه‌ای	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DINAPLEN® PPH1S20 B30-4168 یک محصول پلی پروپیلن هموپلیمر (PP Homopolymer) است که با 30٪ دانه شیشه پر شده است. این محصول در اروپا در دسترس است. ویژگی اصلی: هموپلیمر.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	گوی شیشه‌ای، ۳۰% پرکننده به وزن	-	-
ویژگی‌ها	هموپلیمر	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.13 g/cm³	-	ISO 1183/A

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	30 g/10 min	-	ISO 1133

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	1900 MPa	275572.2 psi	ISO 527-2
تنش کششی	25.0 MPa	3625.95 psi	ISO 527-2
کرنش کششی		-	ISO 527-2
	4.5 %	-	-
	8.0 %	-	-
مدول خمشی	2000 MPa	290076.0 psi	ISO 178
تنش خمشی	40.0 MPa	5801.52 psi	ISO 178
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار	2.5 kJ/m²	1.19 ft·lb/in²	ISO 179/1eA
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	25 kJ/m²	11.89 ft·lb/in²	ISO 179/1eU

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	75.0 C°	167.0 F°	ISO 75-2/A

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.