# GELAST GT7HF

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Guang Sung Plastics (GSPL) | **دسته بندی** | SEBS |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

GELAST GT7HF یک محصول کوپلیمر بلوکی استایرن اتیلن بوتیلن استایرن (SEBS) است. این ماده می‌تواند توسط قالب‌گیری تزریقی پردازش شود و در آسیا پاسیفیک موجود است. کاربردهای GELAST GT7HF شامل کالاهای ورزشی، خودرو، کالاهای مصرفی، دستگیره‌ها و کاربردهای خانگی است. ویژگی اصلی: مطابق با rohs.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | قابلیت رنگ‌آمیزی خوب | - | - |
| **کاربردها** | تزئینات داخلی خودرو<br>دستگیره‌ها<br>کالاهای خانگی<br>کالاهای ورزشی<br>اسباب‌بازی‌ها<br>تجهیزات ورزش‌های آبی | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- |
| **انطباق با RoHS** | مطابق با RoHS | - | - |
| **اشکال** | پلت‌ها | - | - |

-

## اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **روش فرآیند** | قالب‌گیری تزریقی | - | |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 1.10 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **سختی دورومتر** | 74 | - | ASTM D2240 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **مدول کششی** | 81.8 MPa | 11864.11 psi | ASTM D638 |
| **استحکام کششی** | 2.60 MPa | 377.1 psi | ASTM D638 |
| **ازدیاد طول کششی** | 38 % | - | ASTM D638 |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **استحکام کشش** | 1.1 kN/m | - | ASTM D624 |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.