# GELAST GT59IT

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Guang Sung Plastics (GSPL) | **دسته بندی** | Polyester, TP |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

GELAST GT59IT یک محصول ترموپلاستیک است. این محصول را می‌توان با قالب‌گیری تزریقی فرآوری کرد و در آسیا پاسیفیک موجود است. کاربردهای GELAST GT59IT شامل کالاهای ورزشی، خودرو، کالاهای مصرفی، دستگیره‌ها و کاربردهای خانگی است. ویژگی‌ها عبارتند از: سازگار با RoHS، مقاومت خوب در برابر اشعه ماوراء بنفش، مقاومت خوب در برابر آب و هوا، جریان‌پذیری بالا.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | مقاومت خوب در برابر UV<br>مقاومت خوب در برابر آب و هوا<br>جریان بالا | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **کاربردها** | تزئینات داخلی خودرو<br>دستگیره‌ها<br>کالاهای خانگی<br>کالاهای ورزشی<br>اسباب‌بازی‌ها<br>تجهیزات ورزش‌های آبی | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- |
| **انطباق با RoHS** | مطابق با RoHS | - | - |

## اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **اشکال** | پلت‌ها | - | - |
| **روش فرآیند** | قالب‌گیری تزریقی | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 0.891 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **سختی دورومتر** | 59 | - | ASTM D2240 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **مدول کششی** | 1.73 MPa | 250.92 psi | ASTM D638 |
| **استحکام کششی** | 10.5 MPa | 1522.9 psi | ASTM D638 |
| **ازدیاد طول کششی** | 930 % | - | ASTM D638 |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **استحکام کشش** | 28.8 kN/m | - | ASTM D624 |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.