Flontech® FT-BRR40-GRN-1

تولیدکننده	Guarniflon S.p.A. - Flontech Division	**دسته بندی**	PTFE
فیلر	۴۱٪ برنز/غیر آلی	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

41% پودر برنز و رنگدانه معدنی + 59% PTFE بکر

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	برنز\غیرآلی، 41% پرکننده به وزن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	3.15 g/cm³	-	ASTM D4894
چگالی ظاهری	0.75 g/cm³	-	ASTM D4894
جمع‌شدگی (Shrinkage)	2.1 %	-	Internal Method
سختی Rockwell	38	-	ASTM D785
سختی دورومتر	62	-	ASTM D2240

مکانیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
استحکام کششی	MPa 27.0	psi 3916.03	ASTM D4894
ازدیاد طول کششی	% 280	-	ASTM D4894

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.