Flontech® FT-BRR40-M5-3

تولیدکننده	Guarniflon S.p.A. - Flontech Division	**دسته بندی**	PTFE
فیلر	۴۰٪ برنز	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

40% پودر برنز + 5% مولی + 55% PTFE بکر

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	برنز، 40% پرکننده به وزن	-	-
افزودنی	روغن روان‌کننده دی‌سولفید مولیبدن (5%)	-	-
ویژگی‌ها	روانکاری شده جریان متوسط	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	3.18 g/cm³	-	ASTM D4894
چگالی ظاهری	0.95 g/cm³	-	ASTM D4894

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
میانگین اندازه ذرات	800 µm	31.5 mil	Internal Method
جمع‌شدگی (Shrinkage)	1.8 %	-	Internal Method
سختی Rockwell	38	-	ASTM D785
سختی دورومتر	63	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	21.0 MPa	3045.8 psi	ASTM D4894
ازدیاد طول کششی	200 %	-	ASTM D4894

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.