Flontech® FT-BRR55-M5-6

تولیدکننده	Guarniflon S.p.A. - Flontech Division	**دسته بندی**	PTFE
فیلر	۵۵٪ برنز	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

55% برنز + 5% مولی + 40% PTFE بکر

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	برنز، 55% پرکننده به وزن	-	-
افزودنی	روغن روان‌کننده دی‌سولفید مولیبدن (5 ppm)	-	-
ویژگی‌ها	جریان بالا روانکاری شده	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	3.80 g/cm³	-	ASTM D4894

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی ظاهری	1.30 g/cm³	-	ASTM D4894
میانگین اندازه ذرات	480 µm	18.9 mil	Internal Method
جمع‌شدگی (Shrinkage)	1.3 %	-	Internal Method
سختی Rockwell	45	-	ASTM D785
سختی دورومتر	68	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	17.0 MPa	2465.65 psi	ASTM D4894
ازدیاد طول کششی	70 %	-	ASTM D4894

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.