# Flontech® FT-BRR60-3

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Guarniflon S.p.A. - Flontech Division | **دسته بندی** | PTFE |
| **فیلر** | ۶۰٪ برنز | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

60% پودر برنز غیر اکسید کننده + 40% PTFE خالص.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **فیلر / تقویت‌کننده** | برنز، 60% پرکننده به وزن | - | - |
| **ویژگی‌ها** | جریان متوسط | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 3.90 g/cm³ | - | ASTM D4894 |
| **چگالی ظاهری** | 1.15 g/cm³ | - | ASTM D4894 |
| **میانگین اندازه ذرات** | 800 µm | 31.5 mil | Internal Method |
| **جمع‌شدگی (Shrinkage)** | 1.4 % | - | Internal Method |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| سختی Rockwell | 49 | - | ASTM D785 |
| سختی دورومتر | 65 | - | ASTM D2240 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| استحکام کششی | 21.0 MPa | 3045.8 psi | ASTM D4894 |
| ازدیاد طول کششی | 150 % | - | ASTM D4894 |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.