Flontech® FT-CAR33-GR2-1

تولیدکننده	Guarniflon S.p.A. - Flontech Division	**دسته بندی**	PTFE
فیلر	۳۳٪ الیاف کربن؛ ۲.۰٪ الیاف گرافیت	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

33% کربن سخت + 2% گرافیت + 65% PTFE بکر

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	الیاف کربن، 33% پرکننده بر اساس وزن الیاف گرافیتی، 2.0% پرکننده به وزن	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	2.03 g/cm³	-	ASTM D4894
چگالی ظاهری	0.39 g/cm³	-	ASTM D4894
جمع‌شدگی (Shrinkage)	1.6 %	-	Internal Method
سختی Rockwell	40	-	ASTM D785

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی دورومتر	65	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	14.0 MPa	2030.53 psi	ASTM D4894
ازدیاد طول کششی	50 %	-	ASTM D4894

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.