Flontech® FT-CAR9-GR1-1

تولیدکننده	Guarniflon S.p.A. - Flontech Division	**دسته بندی**	PTFE
فیلر	۹.۰٪ الیاف کربن؛ ۱.۰٪ الیاف گرافیت	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

9% کربن سخت + 1% گرافیت + 90% PTFE خالص.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	الیاف کربن، 9.0% پرکننده بر اساس وزن الیاف گرافیتی، 1.0% پرکننده به وزن	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	2.14 g/cm³	-	ASTM D4894
چگالی ظاهری	0.44 g/cm³	-	ASTM D4894
جمع‌شدگی (Shrinkage)	2.5 %	-	Internal Method
سختی Rockwell	35	-	ASTM D785
سختی دورومتر	60	-	ASTM D2240

مکانیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
استحکام کششی	MPa 25.0	psi 3625.95	ASTM D4894
ازدیاد طول کششی	% 260	-	ASTM D4894

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.