Flontech® FT-GL15-M3-3

تولیدکننده	Guarniflon S.p.A. - Flontech Division	**دسته بندی**	PTFE
فیلر	۱۵٪ الیاف شیشه	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

15% الیاف شیشه + 3% MoS2 + 82% PTFE بکر

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	الیاف شیشه، 15% پرکننده بر اساس وزن	-	-
افزودنی	روغن روان‌کننده دی‌سولفید مولیبدن (3%)	-	-
ویژگی‌ها	روانکاری شده جریان متوسط	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	2.27 g/cm³	-	ASTM D4894
چگالی ظاهری	0.70 g/cm³	-	ASTM D4894
میانگین اندازه ذرات	750 µm	29.53 mil	Internal Method

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
جمع‌شدگی (Shrinkage)	% 2.1	-	Internal Method
سختی Rockwell	36	-	ASTM D785
سختی دورومتر	59	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 22.0	psi 3190.84	ASTM D4894
ازدیاد طول کششی	% 240	-	ASTM D4894

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.