Halene L 71602W

تولیدکننده	Haldia Petrochemicals .Ltd	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

71602W یک درجه فیلم LLDPE است که توسط فناوری Spherilene تولید شده است. 71602W بدون افزودنی‌های لغزشی و ضد چسبندگی است و می‌تواند در کاربردهای فیلم بسته‌بندی استفاده شود. کنترل مورفولوژیکی دقیق حاصل از پلیمریزاسیون، قابلیت پردازش و استحکام مکانیکی خوبی را فراهم می‌کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابلیت کار، خوب مقاومت خوب	- -	- -
کاربردها	بسته‌بندی فیلم‌ها لمینت	- - -	- - -
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	فیلم دمشی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.916 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.5 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	25 µm	0.9843 mil	-
استحکام کششی		-	ASTM D882
	12.0 MPa	1740.46 psi	ASTM D882
	11.0 MPa	1595.42 psi	ASTM D882
	23.0 MPa	3335.87 psi	ASTM D882
	19.0 MPa	2755.72 psi	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	500 %	-	ASTM D882
	750 %	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	50 g	1.76 oz	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	60 g	2.12 oz	ASTM D1922
	280 g	9.88 oz	ASTM D1922

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص	-		-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۱ سیلندر	C°	-	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	C°	-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۳ سیلندر	C°	-	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	C°	-	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	C°	-	-
دمای مذاب	C°	-	-
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.