# Halene L 73005TU

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Haldia Petrochemicals .Ltd | **دسته بندی** | LLDPE |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

TU 73005 یک درجه LLDPE برای قالب‌گیری چرخشی است که توسط فناوری Spherilene تولید شده و دارای مورفولوژی کنترل‌شده، تعادل عالی بین قابلیت پردازش، خواص مکانیکی و پایداری UV است. 73005TU به طور مناسب با پایدارکننده نوری + تثبیت شده است تا عمر طولانی‌تری تحت تابش آفتاب داشته باشد. TU 73005 به طور ایده‌آل برای مخازن و ظروف با پایداری خوب UV برای ذخیره‌سازی آب خانگی و صنعتی، بهداشت و کشاورزی مناسب است.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **افزودنی** | پایداری‌کننده UV (< 2500 ppm) | - | - |
| **ویژگی‌ها** | قابلیت پردازش خوب<br>مقاومت خوب در برابر UV | -<br>- | -<br>- |
| **کاربردها** | کاربردهای کشاورزی<br>ظروف<br>محصولات بهداشتی<br>مخازن | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- |
| **اشکال** | پلت‌ها | - | - |

-

## اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **روش فرآیند** | قالب‌گیری چرخشی | - | |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **چگالی** | 0.934 g/cm³ | - | ASTM D1505 |
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | 5.0 g/10 min | - | ASTM D1238 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **استحکام کششی** | 17.0 MPa | 2465.65 psi | ASTM D638 |
| **ازدیاد طول کششی** | % | - | ASTM D638 |
| **مدول خمشی** | 500 MPa | 72519.0 psi | ASTM D790A |
| **مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار** | 500 J/m | 9.37 ft·lb/in | ASTM D256A |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای تغییر شکل تحت بار** | 74.0 C° | 165.2 F° | ASTM D648 |
| **دمای نرم‌شوندگی Vicat** | 115 C° | 239.0 F° | ASTM D1525 |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای آون** | 240 to 280 °C | 464.0 - 536.0 F° | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.