Halene L 73204TU

تولیدکننده	Haldia Petrochemicals .Ltd	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

TU 73204 یک درجه LLDPE برای قالب‌گیری چرخشی است که توسط فناوری Spherilene تولید شده و دارای مورفولوژی کنترل‌شده، تعادل عالی بین قابلیت پردازش و خواص مکانیکی است. TU 73204 به طور مناسب با پایدارکننده نوری + تثبیت شده است تا عمر طولانی‌تری تحت تابش آفتاب داشته باشد. TU 73204 به طور ایده‌آل برای مخازن و ظروف برای ذخیره‌سازی آب خانگی و صنعتی، بهداشت و کشاورزی مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	پایداری‌کننده UV (< 2500 ppm)	-	-
ویژگی‌ها	قابلیت پردازش خوب مقاومت خوب در برابر UV	- -	- -
کاربردها	کاربردهای کشاورزی ظروف محصولات بهداشتی مخازن	- - - -	- - - -
اشکال	پلت‌ها	-	-

-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	قالب‌گیری چرخشی	-	

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.932 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	5.0 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	17.0 MPa	2465.65 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	900 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	550 MPa	79770.9 psi	ASTM D790A
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	500 J/m	9.37 ft·lb/in	ASTM D256A

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	74.0 C°	165.2 F°	ASTM D648
دمای نرم‌شوندگی Vicat	115 C°	239.0 F°	ASTM D1525

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای آون	240 to 280 °C	464.0 - 536.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.