HANWHA EVA 1315

تولیدکننده	Hanwha Chemical	**دسته بندی**	EVA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

HANWHA EVA 1315 با فرآیند فشار بالای اتوکلاو Dow تولید می شود و برای انواع کاربردهای قالب گیری فوم مانند کفش و صندل و غیره طراحی شده است. EVA 1315 به دلیل قابلیت پردازش عالی و تضمین کیفیت بالا به خوبی شناخته شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	خاصیت قابل فوم‌سازی قابلیت کار، خوب بدون افزودنی	- - -	- - -
کاربردها	فوم کفش‌ها	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1350(a)(1)	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	درمان فوم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.938 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.8 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوای وینیل استات	15.0 %wt	-	Internal method
سختی دورومتر		-	ASTM D2240
	93	-	ASTM D2240
	39	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	14.3 MPa	2074.04 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	840 %	-	ASTM D638

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	C°	-	ASTM D746
دمای نرم‌شوندگی Vicat	66.0 C°	150.8 F°	ASTM D1525
دمای ذوب پیک	88.0 C°	190.4 F°	ASTM D3417

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.