HANWHA EVA 1317

تولیدکننده	Hanwha Chemical	**دسته بندی**	EVA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

HANWHA EVA 1317 با فرآیند فشار بالای اتوکلاو Dow تولید می شود و برای انواع کاربردهای قالب گیری فوم مانند کفش و صندل و غیره طراحی شده است. EVA 1317 به دلیل قابلیت پردازش عالی و تضمین کیفیت بالا به خوبی شناخته شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	خاصیت قابل فوم‌سازی قابلیت کار، خوب بدون افزودنی	- - -	- - -
کاربردها	فوم کفش‌ها	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1350(a)(1)	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	درمان فوم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.945 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوای وینیل استات	22.0 %wt	-	Internal method
سختی دورومتر		-	ASTM D2240
	87	-	ASTM D2240
	33	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	13.9 MPa	2016.03 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	840 %	-	ASTM D638

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	°C	-	ASTM D746
دمای نرم‌شوندگی Vicat	54.0 °C	129.2 °F	ASTM D1525
دمای ذوب پیک	81.0 °C	177.8 °F	ASTM D3417

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.