HANWHA CCBA-8725BK

تولیدکننده	Hanwha Chemical	**دسته بندی**	Polyolefin, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

HANWHA Wire and Cable Compound CCBA-8725BK یک ترکیب نیمه رسانا برای محافظت عایق کابل های برق ولتاژ متوسط (33 کیلو ولت) است. CCBA-8725BK دارای سطح چسبندگی کم در محدوده 3 تا 6 کیلوگرم بر 0.5 اینچ است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	نیمه هادی عملکرد الکتریکی خوب	- -	- -
کاربردها	شیلد نیمه هادی ولتاژ متوسط کاربردهای سیم و کابل عایق حرارتی با ولتاژ بالا	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	AEIC CS5 AEIC CS7 BS 6622 IEC 60502 IEC 60840	- - - - -	- - - - -
اشکال	ذره	-	-

-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	اکستروژن	-	

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.20 g/cm³	-	ASTM D1505
سختی دورومتر	50	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	14.7 MPa	2132.06 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	250 %	-	ASTM D638
استحکام لایه‌برداری	3.1 kN/m	-	Internal method

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا	%	-	ASTM D573
تغییر در ازدیاد طول نهایی در هوا	%	-	ASTM D573

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	C°	-	ASTM D746

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه حجمی		-	ASTM D257
	ohms·cm	-	ASTM D257
	ohms·cm	-	ASTM D257
	ohms·cm	-	ASTM D257

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	C°	-	-
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.