HANWHA CCBA-8735BK

تولیدکننده	Hanwha Chemical	**دسته بندی**	Polyolefin, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Hanwha Wire and Cable Compound CCBA-8735BK یک ترکیب نیمه رسانا برای محافظت عایق کابل های برق ولتاژ متوسط (33 کیلو ولت) است. CCBA-8735BK دارای سطح چسبندگی کم در محدوده 2 تا 4 کیلوگرم بر 0.5 اینچ است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	نیمه هادی عملکرد الکتریکی خوب ظاهر عالی	- - -	- - -
کاربردها	محافظ کابل کاربردهای سیم و کابل عایق ولتاژ متوسط	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	AEIC CS5 AEIC CS7 BS 6622 ICEA S-66-524 NEMA WC 7 IEC 60502 IEC 60840	- - - - - -	- - - - - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.17 g/cm³	-	ASTM D1505
محتوای رطوبت	ppm	-	Karl Fisher

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام لایه‌برداری	1.5 kN/m	-	ASTM D903
استحکام کششی	13.7 MPa	1987.02 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	300 %	-	ASTM D638

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
پیری در آون	7.0 day	-	-
حفظ استحکام کششی	%	-	ASTM D638
نرخ حفظ ازدیاد طول	%	-	ASTM D638

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	-50.0 C°	-58.0 F°	ASTM D746

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه حجمی		-	ASTM D257
	ohms·cm	-	ASTM D257
	ohms·cm	-	ASTM D257

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	C°	-	-
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.