HANWHA CTBA-8720BK

تولیدکننده	Hanwha Chemical	**دسته بندی**	Polyolefin, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

HANWHA Wire and Cable Compound CTBA-8720BK یک ترکیب نیمه رسانا برای محافظ هادی و محافظ عایق پیوندی کابل عایق پلی اتیلن ولتاژ بالا است. HANWHA Wire and Cable Compound CTBA-8720BK دارای پایداری سوختگی عالی است، بنابراین برای هد اکستروژن سه گانه استفاده می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابلیت کار، خوب	-	-
	قابل پیوند	-	-
	عملکرد الکتریکی خوب	-	-
	مقاومت حرارتی، بالا	-	-
	ظاهر عالی	-	-
کاربردها	کاربردهای سیم و کابل	-	-
	عایق ولتاژ متوسط	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	AEIC CS5	-	-
	BS 6622	-	-
	ICEA S-66-524	-	-
	IEC 60502	-	-
	IEC 60840	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	NEMA WC-7 VDE 0263 VDE 0273	- - -	- -
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.13 g/cm³	-	ASTM D1505
درجه شبکه‌ای شدن (اتصالات عرضی)	75 %	-	ASTM D2765A
سختی دورومتر	58	-	ASTM D2240

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
حفظ استحکام کششی	%	-	ASTM D638
نرخ حفظ ازدیاد طول		-	ASTM D638
تغییر استحکام کششی در هوا	%	-	ASTM D573
تغییر در ازدیاد طول نهایی در هوا	%	-	ASTM D573

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	17.2 MPa	2494.65 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	250 %	-	ASTM D638

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	C°	-	ASTM D746

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه حجمی		-	ASTM D257
	ohms·cm	-	ASTM D257
	ohms·cm	-	ASTM D257
	ohms·cm	-	ASTM D257

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	C°	-	-
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.