HANWHA CTBA-8730BK

تولیدکننده	Hanwha Chemical	**دسته بندی**	Polyolefin, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Hanwha Wire and Cable Compound CTBA-8730BK یک ترکیب نیمه رسانا برای هادی و محافظ عایق پیوندی کابل های برق ولتاژ متوسط (33 کیلو ولت) است. CTBA-8730BK دارای پایداری سوختگی عالی و صافی سطح خوبی است، بنابراین برای هد اکستروژن سه گانه استفاده می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	نیمه هادی	-	-
	قابلیت کار، خوب	-	-
	قابل پیوند	-	-
	عملکرد الکتریکی خوب	-	-
	مقاومت حرارتی، بالا	-	-
	ظاهر عالی	-	-
کاربردها	محافظ کابل	-	-
	کاربردهای سیم و کابل	-	-
	عایق ولتاژ متوسط	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	AEIC CS5	-	-
	AEIC CS7	-	-
	BS 6622	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	ICEA S-66-524 NEMA WC 7	-	-
	IEC 60502	-	-
	IEC 60840	-	-
	VDE 0263	-	-
	VDE 0273	-	
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری هم‌اکستروژن	-	-
	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.14 g/cm³	-	ASTM D1505
درجه شبکه‌ای شدن (اتصالات عرضی)	75 %	-	ASTM D2765A
سختی دورومتر	58	-	ASTM D2240

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
پیری در آون	7.0 day	-	-
حفظ استحکام کششی	%	-	ASTM D638
نرخ حفظ ازدیاد طول	%	-	ASTM D638

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	18.6 MPa	2697.71 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	200 %	-	ASTM D638

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	C°	-	ASTM D746

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه حجمی		-	ASTM D257
	ohms·cm	-	ASTM D257
	ohms·cm	-	ASTM D257

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	C°	-	-
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.