HANWHA CLBA-8924BK

تولیدکننده	Hanwha Chemical	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

HANWHA Wire & Cable Compound CLBA-8924BK یک ترکیب پلی اتیلن قابل اتصال عرضی با چگالی کم و رنگ مشکی با 2.0% کربن سیاه است که برای عایق کابل در فضای باز تا 33 کیلو ولت طراحی شده است. دارای مقاومت عالی در برابر آب و هوا و قابلیت پردازش خوب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	کربن سیاه (2%)	-	-
ویژگی‌ها	قابلیت کار، خوب قابل پیوند عملکرد الکتریکی خوب مقاومت خوب در برابر آب و هوا پایداری حرارتی، خوب	- - - - -	- - - - -
کاربردها	کاربردهای سیم و کابل مواد عایق کاربرد در فضای باز	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	ICEA S-66-524 KSC 3327 NEMA WC-7	- - -	- - -

-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	سیاه	-	
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.930 g/cm³	-	ASTM D1505
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی	hr	-	ASTM D1693
درجه شبکه‌ای شدن (اتصالات عرضی)	81 %	-	ASTM D2765A
محتوای کربن بلک	2.0 %wt	-	ASTM D1603

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ حفظ استحکام کششی	%	-	ASTM G26
نرخ حفظ ازدیاد طول	%	-	ASTM G26
تغییر استحکام کششی در هوا	%	-	ASTM D573
تغییر در ازدیاد طول نهایی در هوا	%	-	ASTM D573

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ترموست	100 %	-	IEC 60811-2-1
دمای تردی	C°	-	ASTM D746

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 19.6	psi 2842.74	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 550	-	ASTM D638

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه حجمی	ohms·cm	-	ASTM D257
استحکام دی‌الکتریک	kV/mm 22	-	ASTM D149
ثابت دی‌الکتریک	2.45	-	ASTM D150
ضریب تلفات	6.0E-4	-	ASTM D150

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	C°	-	-
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.