HANWHA CLNA TR-8142EC

تولیدکننده	Hanwha Chemical	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Hanwha Wire and Cable Compound CLNA TR-8142EC یک ترکیب پلی اتیلن با چگالی پایین و قابل اتصال متقابل است که برای عایق بندی کابل های قدرت با ولتاژ متوسط طراحی شده است که در معرض آب قرار دارند. این ترکیب دارای سطح بسیار پایینی از آلودگی و تعادل مناسب آنتی اکسیدان غیر لک زدا و پراکسید برای اطمینان از پایداری حرارتی و سطوح بهینه پخت است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیداسیون	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیداسیون قابل پیوند مقاومت حرارتی، بالا پایداری حرارتی، خوب	- - - -	- - - -
کاربردها	کاربردهای سیم و کابل عایق ولتاژ متوسط	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	AEIC CS5 AEIC CS7 BS 6622 DIN VDE 0207، 2XI1 HD 620 S1 HD 632 S1	- - - - - -	- - - - - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	ICEA S-66-524	-	-
	IEC 60502	-	-
	IEC 60840	-	-
	NEMA WC-7	-	
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.923 g/cm³	-	ASTM D1505
درجه شبکه‌ای شدن (اتصالات عرضی)	82 %	-	ASTM D2765A
سختی دورومتر	50	-	ASTM D2240

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ترموست	75 %	-	IEC 60811-2-1
دمای تردی	C°	-	ASTM D746

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اندازه نسبی درخت‌واره پاپیونی	%	-	Internal method
مقاومت در برابر رشد درخت‌واره آبی	%	-	ASTM D6097

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 19.6	psi 2842.74	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 550	-	ASTM D638

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا	%	-	ASTM D573
تغییر در ازدیاد طول نهایی در هوا	%	-	ASTM D573

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه حجمی	ohms·cm	-	ASTM D257
استحکام دی‌الکتریک	kV/mm 22	-	ASTM D149
ثابت دی‌الکتریک	2.28	-	ASTM D150
ضریب تلفات	5.0E-4	-	ASTM D150

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	C°	-	-
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.