HANWHA CLNB-8141S

تولیدکننده	Hanwha Chemical	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

HANWHA Wire & Cable Compound CLNB-8141S یک ترکیب پلی اتیلن با چگالی پایین و قابل اتصال متقابل است که برای عایق بندی کابل های قدرت با ولتاژ متوسط (66kV و بالاتر) که نیاز به درجه بالایی از پاکیزگی دارند، طراحی شده است. این ترکیب دارای سطح بسیار پایینی از آلودگی و تعادل مناسب آنتی اکسیدان غیر لک زدا و پراکسید برای اطمینان از پایداری حرارتی و سطوح بهینه پخت است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیداسیون	-	-
ویژگی‌ها	خلوص بالا آنتی‌اکسیداسیون قابل پیوند مقاومت حرارتی، بالا پایداری حرارتی، خوب	- - - - -	- - - - -
کاربردها	کاربردهای سیم و کابل عایق ولتاژ متوسط	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	AEIC CS7 AEIC CS8 BS 6622 HD 620 S1	- - - -	- - - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	HD 632 S1	-	-
	ICEA S-66-524	-	-
	ICEA S-93-639	-	-
	ICEA S-94-649	-	-
	IEC 60502	-	-
	IEC 60840	-	-
	VDE 0273	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.922 g/cm³	-	ASTM D1505
درجه شبکه‌ای شدن (اتصالات عرضی)	82 %	-	ASTM D2765A
سختی دورومتر	50	-	ASTM D2240

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ترموست	75 %	-	IEC 60811-2-1
دمای تردی	C°	-	ASTM D746

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	19.6 MPa	2842.74 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	550 %	-	ASTM D638

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا	%	-	ASTM D573
تغییر در ازدیاد طول نهایی در هوا	%	-	ASTM D573

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه حجمی	ohms·cm	-	ASTM D257
استحکام دی‌الکتریک	kV/mm	-	ASTM D149
ثابت دی‌الکتریک	2.28	-	ASTM D150
ضریب تلفات	4.0E-4	-	ASTM D150

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	C°	-	-
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.