HANWHA CHBA-8806FR

تولیدکننده	Hanwha Chemical	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Hanwha Wire and Cable Compound CHBA-8806FR یک ترکیب بازدارنده شعله با دود کم است. CHBA-8806FR بر پایه پلی اتیلن خطی با چگالی کم (LLDPE) است و دارای خواص بازدارندگی شعله و قابلیت پردازش عالی است. این ترکیب برای روکش کابل TR-CNCE-W استفاده می شود. ترکیب بازدارنده شعله بر پایه LLDPE خاصیت بازدارندگی شعله عالی مقاومت بالا در برابر اشتعال و انتشار شعله قابلیت پردازش خوب

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	مقاومت در برابر شعله	-	-
ویژگی‌ها	قابلیت کار، خوب مقاومت در برابر شعله	- -	- -
کاربردها	غلاف کابل کاربردهای سیم و کابل	- -	- -
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.30 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	3.0 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوای کربن بلک	2.6 %	-	ASTM D1603

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	12.7 MPa	1841.98 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	650 %	-	ASTM D638

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
پیری در آون	2.0 day	-	-
نرخ حفظ استحکام کششی	%	-	ASTM D638
نرخ حفظ ازدیاد طول	%	-	ASTM D638

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر شکل	%	-	-
دمای تردی	-30.0 C°	-22.0 F°	ASTM D746
دمای ذوب	125 C°	257.0 F°	DSC

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضریب جذب نور	Abs/mm	-	ASTM D3349

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ثابت دی‌الکتریک	3.10	-	ASTM D150
ضریب تلفات	1.0E-3	-	ASTM D150
شاخص اکسیژن	%	-	ASTM D2863

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	C°	-	-
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.