HANWHA CLNA-8262

تولیدکننده	Hanwha Chemical	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Hanwha CLNA-8262 یک پلی اتیلن با چگالی پایین خطی (LLDPE) است که با فرآیند UNIPOL تولید شده است. این ماده می تواند به عنوان رزین پایه عایق کابل ولتاژ پایین با اتصال متقابل سیلان با فرآیند Monosil، سیلان خشک و سیلوکسن استفاده شود. این ترکیب پایداری سوختگی و خواص پخت عالی را ارائه می دهد. این ماده حاوی مقدار کنترل شده ای از آنتی اکسیدان است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان قابل پیوند	- -	- -
کاربردها	عایق ولتاژ پایین کاربردهای سیم و کابل	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	ASTM D 1248, I, کلاس A, دسته 3, درجه E4 ASTM D 1248, I, کلاس A, دسته 3, درجه E5	- -	- -
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.922 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.6 g/10 min	-	ASTM D1238
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی	hr	-	ASTM D1693
سختی دورومتر	53	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	17.7 MPa	2567.17 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	800 %	-	ASTM D638

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا	%	-	ASTM D638
تغییر در ازدیاد طول نهایی در هوا	%	-	ASTM D638

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه حجمی	ohms·cm	-	ASTM D257
استحکام دی‌الکتریک	kV/mm	-	ASTM D149
ثابت دی‌الکتریک		-	ASTM D150
ضریب تلفات (Dissipation Factor)		-	ASTM D150

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ازدیاد طول داغ	%	-	IEC 60502
تغییر شکل ماندگار (Set)	%	-	IEC 60502

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	160 °C to 220	320.0 - 428.0 °F	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.