DI-COAT R-4721/7

تولیدکننده	Hapco Inc.	**دسته بندی**	Polyester, TP
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DI-COAT R-4721 / DI-COAT R-4721 LV (ویسکوزیته کمتر) سختی Shore D 90، پخت در دمای اتاق، پوشش تیکسوتروپیک متوسط تا بالا برای کاربردهای عایق دی الکتریک. DI-COAT R-4721 برای استفاده در سطوح عمودی یا شیب دار که جریان یا تخلیه قابل تحمل نیست، ایده آل است. DI-COAT R-4721 آسان برای استفاده است و باید در کاربردهای عایق کاری که پوشش منطبق مورد نیاز است، استفاده شود. DI-COAT R-4721 LV ویژگی های مشابهی با DI-COAT R-4721 نشان می دهد، اما ویسکوزیته کمتری دارد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	عایق الکتریکی	-	-
	پخت سریع	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	سختی خوب	-	-
	مقاومت حرارتی بالا	-	-
	ویسکوزیته پایین	-	-
	تیکسوتروپیک	-	-
کاربردها	قاب‌های باتری	-	-
	کاربردهای پوشش	-	-
	کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی	-	-
	شیلدهای کابل برق	-	-
	کلیدها	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	سفید	-	-
اشکال	مایع	-	-
روش فرآیند	پوشش پوتینگ	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.50 g/cm³	-	ASTM D4669
سختی دورومتر	90	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	50.6 MPa	7338.92 psi	ASTM D638

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای سرویس‌دهی	157 C°	314.6 F°	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان ژل شدن	0.9 hr to 1.3	-	ASTM D2971
زمان پخت	یک شبه در دمای اتاق	-	-
اجزای ترموست		- -	- - -

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه حجمی	1.9E+12 ohms·cm	-	ASTM D257
استحکام دی‌الکتریک	25 kV/mm	-	ASTM D149
ثابت دی‌الکتریک		-	ASTM D150
	3.10	-	-
	3.00	-	-
ضریب تلفات (Dissipation Factor)	0.030	-	ASTM D150

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.