Filter-bond™ E-3264

تولیدکننده	.Hapco Inc	**دسته بندی**	TS, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Filter-bond یک سری ترکیبات ریختگی و پوتینگ است که به طور ایده‌آل برای کاربردهای پزشکی و تماس با مواد غذایی مناسب است. این سری Filter-bond E-SERIES با استانداردهای کیفیت فوق‌العاده بالا تولید شده و توسط مشتریان برای گذراندن الزامات زیست‌سازگاری استفاده شده است. FILTER-bond E-3264 یک ترکیب مایع، دو جزئی، انعطاف‌پذیر و فوق‌العاده مقاوم است که برای پوتینگ و آب‌بندی طراحی شده است. FILTER-bond E-3264 دارای عمر کاری طولانی و عملکرد خوبی در محیط‌های آبی است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	چسبندگی خوب	-	-
	انعطاف‌پذیری خوب	-	-
	سختی خوب	-	-
	کم تا هیچ جذب آب	-	-
کاربردها	چسباندن	-	-
	رسانه فیلتراسیون	-	-
	کاربردهای پزشکی/بهداشتی	-	-
	غیر خاص برای کاربردهای غذایی	-	-
	چسب‌ها	-	-
	مهر و موم‌ها	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	نیمه شفاف سفید	- -	- -
اشکال	مایع	-	-
روش فرآیند	ریخته‌گری محصور کردن پوتینگ	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.968 g/cm³	-	ASTM D4669
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	0.10 to 0.30 %	-	ASTM D2566
وزن	16 g	0.5643 oz	-
سختی دورومتر	53	-	ASTM D2240

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان ژل شدن	3.0 hr	-	ASTM D2971
اجزای ترموست	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100، نسبت مخلوط بر اساس حجم: 100 نسبت مخلوط بر اساس وزن: 360، نسبت مخلوط بر اساس حجم: 300	- - -	- - -
ویسکوزیته مخلوط ترموست	9600 cP	-	ASTM D4878
زمان خروج از قالب	2900 min to 4300	-	-

مکانیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
مدول کششی	MPa	-	ASTM D638
استحکام کششی	MPa 1.38	psi 200.15	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 550	-	ASTM D638
استحکام پارگی	kN/m 5.78	-	ASTM D624

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.