Filter-bond™ E-3503

تولیدکننده	.Hapco Inc	**دسته بندی**	TS, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Filter-bond یک سری از ترکیبات ریخته گری و گلدانی است که به طور ایده آل برای کاربردهای تماس با مواد غذایی و پزشکی مناسب است. این Filter-bond E-SERIES مطابق با استانداردهای کیفیت فوق العاده بالا تولید شده است و توسط مشتریان برای گذراندن الزامات سازگاری زیستی استفاده شده است. FILTER-bond E-3503 و E-3505 ویژگی های اتصال عالی به بسترهای مختلف را نشان می دهند و محصولات سخت با خواص فیزیکی خوب هستند. تعدادی از رایج ترین کاربردها برای E-3503 و E-3505 عبارتند از گلدان و آب بندی فیلتراسیون و اولترافیلتراسیون.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی	-	-
	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	سختی خوب	-	-
کاربردها	چسباندن	-	-
	فیلترها	-	-
	رسانه فیلتراسیون	-	-
	کاربردهای پزشکی/بهداشتی	-	-
	غیر خاص برای کاربردهای غذایی	-	-
	چسب‌ها	-	-
شکل ظاهری	نیمه شفاف	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	مایع	-	-
روش فرآیند	ریخته‌گری محصور کردن پوتینگ	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.13 g/cm³	-	ASTM D4669
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	0.050 to 0.20 %	-	ASTM D2566
وزن	19 g	0.6701 oz	-
سختی دورومتر	65	-	ASTM D2240

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان ژل شدن	18.0 min to 28.0	-	ASTM D2971
اجزای ترموست	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100، نسبت مخلوط بر اساس حجم: 100 نسبت مخلوط بر اساس وزن: 24، نسبت مخلوط بر اساس حجم: 20	- - -	- - -
ویسکوزیته مخلوط ترموست	35000 cP to 45000	-	ASTM D4878
زمان خروج از قالب	120 min to 240	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	MPa 96.5	psi 13996.17	ASTM D638
استحکام کششی	MPa 13.8	psi 2001.52	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 120	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 439	psi 63671.68	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 21.4	psi 3103.81	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	بدون شکست	-	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار		-	ASTM D648
	C° 54.0	F° 129.2	-
	C° 47.0	F° 116.6	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.