Filter-bond™ E-3505

تولیدکننده	.Hapco Inc	**دسته بندی**	TS, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Filter-bond یک سری از ترکیبات ریخته گری و گلدانی است که به طور ایده آل برای کاربردهای پزشکی و تماس با مواد غذایی مناسب است. این Filter-bond E-SERIES مطابق با استانداردهای کیفیت فوق العاده بالا تولید شده است و توسط مشتریان برای گذراندن الزامات سازگاری زیستی استفاده شده است. FILTER-bond E-3503 و E-3505 ویژگی های اتصال عالی به بسترهای مختلف را نشان می دهند و محصولات سخت با خواص فیزیکی خوب هستند. تعدادی از رایج ترین کاربردهای E-3503 و E-3505 عبارتند از گلدانی و آب بندی فیلتراسیون و اولترافیلتراسیون.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی	-	-
	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	سختی خوب	-	-
کاربردها	چسباندن	-	-
	فیلترها	-	-
	رسانه فیلتراسیون	-	-
	کاربردهای پزشکی/بهداشتی	-	-
	غیر خاص برای کاربردهای غذایی	-	-
	چسب‌ها	-	-
	مهر و موم‌ها	-	-
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	مایع	-	-
روش فرآیند	ریخته‌گری محصور کردن پوتینگ	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.13 g/cm³	-	ASTM D4669
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	0.10 to 0.30 %	-	ASTM D2566
وزن	19 g	0.6701 oz	-
سختی دورومتر	90	-	ASTM D2240

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان ژل شدن	11.0 min to 21.0	-	ASTM D2971
اجزای ترموست	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100، نسبت مخلوط بر اساس حجم: 100 نسبت مخلوط بر اساس وزن: 14، نسبت مخلوط بر اساس حجم: 17	- - -	- - -
ویسکوزیته مخلوط ترموست	43000 cP to 57000	-	ASTM D4878
زمان خروج از قالب	120 min to 240	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	21.4 MPa	3103.81 psi	ASTM D638
استحکام کششی	10.3 MPa	1493.89 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	200 %	-	ASTM D638
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	بدون شکست	-	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	50.0 C°	122.0 F°	ASTM D648

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.