Filter-bond™ E-3568

تولیدکننده	.Hapco Inc	**دسته بندی**	TS, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Filter-bond یک سری ترکیبات ریخته گری و پاتینگ است که به طور ایده ال برای کاربردهای پزشکی و تماس با مواد غذایی مناسب است. این سری Filter-bond E به استانداردهای کیفیت فوق العاده بالا تولید می شود و توسط مشتریان برای گذراندن الزامات زیست سازگاری استفاده شده است.
FILTER-bond E-3568 در کاربردهایی مانند: اولترافیلتراسیون و کاربردهای فیلتر پیش پات و گسکتینگ استفاده می شود. قابلیت برش یا برش آسان Filter-bond یک مزیت قابل توجه است.
کاربردهای گسکتینگ انعطاف پذیر به طور ایده ال برای Filter-bond E-3568 مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	انعطاف‌پذیری خوب	-	-
کاربردها	چسباندن	-	-
	فیلترها	-	-
	رسانه فیلتراسیون	-	-
	واشرها	-	-
	کاربردهای پزشکی/بهداشتی	-	-
	غیر خاص برای کاربردهای غذایی	-	-
	چسب‌ها	-	-
شکل ظاهری	آبی روشن	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	مایع	-	-
روش فرآیند	ریخته‌گری محصور کردن پوتینگ	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.928 g/cm³	-	ASTM D4669
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	0.050 to 0.20 %	-	ASTM D2566
وزن	17 g	0.5996 oz	-
سختی دورومتر	60 to 70	-	ASTM D2240

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان ژل شدن	4.0 min to 6.0	-	ASTM D2971
اجزای ترموست	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100، نسبت مخلوط بر اساس حجم: 100 نسبت مخلوط بر اساس وزن: 88، نسبت مخلوط بر اساس حجم: 100	- - -	- - -
ویسکوزیته مخلوط ترموست	950 cP	-	ASTM D4878
زمان خروج از قالب	40 min to 90 20 min to 30	- -	- -

مکانیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
مدول کششی	MPa	-	ASTM D638
استحکام کششی	MPa 0.862	psi 125.02	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 950	-	ASTM D638
استحکام پارگی	kN/m 1.75	-	ASTM D624

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.