Filter-bond™ R-30-6-1

تولیدکننده	Hapco Inc.	**دسته بندی**	TS, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Filter-bond یک سری ترکیبات ریخته گری و پاتینگ است که به طور ایده ال برای کاربردهای پزشکی و تماس با مواد غذایی مناسب است. این سری Filter-bond R به استانداردهای کیفیت فوق العاده بالا تولید می شود و توسط مشتریان برای گذراندن الزامات زیست سازگاری استفاده شده است. سری FILTER-bond R-30-6 دارای 3 سیستم پاتینگ و چسب است که به طور خاص برای پاتینگ و/یا چسباندن محصولات اولترافیلتراسیون طراحی شده است. سری FILTER-bond R-30-6 حاوی آمین های آروماتیک یا سایر مواد سرطان زا یا جهش زا نیست.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی	-	-
	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	چسبندگی خوب	-	-
	سختی متوسط	-	-
کاربردها	چسب‌ها	-	-
	چسباندن	-	-
	رسانه فیلتراسیون	-	-
	کاربردهای پزشکی/بهداشتی	-	-
	غیر خاص برای کاربردهای غذایی	-	-
	چسب‌ها	-	-

شکل ظاهری

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	شفاف کهربایی شفاف/شفاف	- -	- -
اشکال	مایع	-	-
روش فرآیند	ریخته‌گری محصور کردن پوتینگ	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.14 g/cm³	-	ASTM D4669
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	0.15 to 0.30 %	-	ASTM D2566
وزن	19 g	0.6701 oz	-
سختی دورومتر	80 to 90	-	ASTM D2240

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	152 C°	305.6 F°	ASTM D648

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان ژل شدن (۲۵ درجه سانتی‌گراد)	21.0 min to 31.0	-	ASTM D2971
زمان پخت	1.0 day 0.3 day to 0.4	- - -	Internal Method - -

اجزای ترموست

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100، نسبت مخلوط بر اساس حجم: 100 نسبت مخلوط بر اساس وزن: 20، نسبت مخلوط بر اساس حجم: 20	- - -	- - -
ویسکوزیته مخلوط ترموست	11000 cP to 17000	-	ASTM D4878

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	3100 MPa	449617.8 psi	ASTM D638
استحکام کششی	85.5 MPa	12400.75 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	3.9 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	3360 MPa	487327.68 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	101 MPa	14648.84 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	17 J/m	0.3184 ft·lb/in	ASTM D256
مقاومت به ضربه Izod بدون شکاف	31 J/m	0.5806 ft·lb/in	ASTM D256

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.