Filter-bond™ R-30-6-2

تولیدکننده	.Hapco Inc	**دسته بندی**	TS, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Filter-bond یک سری ترکیبات ریخته گری و پاتینگ است که به طور ایده ال برای کاربردهای پزشکی و تماس با مواد غذایی مناسب است. این سری Filter-bond R به استانداردهای کیفیت فوق العاده بالا تولید می شود و توسط مشتریان برای گذراندن الزامات زیست سازگاری استفاده شده است. سری FILTER-bond R-30-6 دارای 3 سیستم پاتینگ و چسب است که به طور خاص برای پاتینگ و/یا چسباندن محصولات اولترافیلتراسیون طراحی شده است. سری FILTER-bond R-30-6 حاوی آمین های آروماتیک یا سایر مواد سرطان زا یا جهش زا نیست.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی	-	-
	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	چسبندگی خوب	-	-
	سختی متوسط	-	-
کاربردها	چسب‌ها	-	-
	چسباندن	-	-
	رسانه فیلتراسیون	-	-
	کاربردهای پزشکی/بهداشتی	-	-
	غیر خاص برای کاربردهای غذایی	-	-
	چسب‌ها	-	-

شکل ظاهری

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	شفاف کهربایی شفاف/شفاف	- -	- -
اشکال	مایع	-	-
روش فرآیند	ریخته‌گری محصور کردن پوتینگ	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.12 g/cm³	-	ASTM D4669
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	0.15 to 0.25 %	-	ASTM D2566
وزن	18 g	0.6349 oz	-
سختی دورومتر	80 to 90	-	ASTM D2240

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	161 C°	321.8 F°	ASTM D648

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان ژل شدن (۲۵ درجه سانتی‌گراد)	30.0 min to 40.0	-	ASTM D2971
زمان پخت	12.0 hr to 18.0 6.0 hr to 12.0	- - -	Internal Method - -

اجزای ترموست

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100، نسبت مخلوط بر اساس حجم: 100 نسبت مخلوط بر اساس وزن: 22، نسبت مخلوط بر اساس حجم: 25	- - -	- - -
ویسکوزیته مخلوط ترموست	6000 cP to 11000	-	ASTM D4878

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	2900 MPa	420610.2 psi	ASTM D638
استحکام کششی	88.9 MPa	12893.88 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	3.5 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	3110 MPa	451068.18 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	107 MPa	15519.07 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	15 J/m	0.2809 ft·lb/in	ASTM D256
مقاومت به ضربه Izod بدون شکاف	27 J/m	0.5057 ft·lb/in	ASTM D256

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.