Filter-bond™ R-30-6

تولیدکننده	.Hapco Inc	**دسته بندی**	TS, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Filter-bond یک سری از ترکیبات ریخته گری و گلدانی است که به طور ایده آل برای کاربردهای تماس با مواد غذایی و پزشکی مناسب است. این Filter-bond R-SERIES مطابق با استانداردهای کیفیت فوق العاده بالا تولید شده است و توسط مشتریان برای گذراندن الزامات سازگاری زیستی استفاده شده است. سری FILTER-bond R-30-6 دارای 3 سیستم گلدانی و چسب به طور خاص برای گلدان و/یا اتصال محصولات Ultrafiltration طراحی شده است. سری FILTER-bond R-30-6 حاوی آمین های آروماتیک یا سایر مواد سرطان زا یا جهش زا نیست.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی	-	-
	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	چسبندگی خوب	-	-
	سختی متوسط	-	-
کاربردها	چسب‌ها	-	-
	چسباندن	-	-
	رسانه فیلتراسیون	-	-
	کاربردهای پزشکی/بهداشتی	-	-
	غیر خاص برای کاربردهای غذایی	-	-
	چسب‌ها	-	-

شکل ظاهری

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	شفاف کهربایی شفاف/شفاف	- -	- -
اشکال	مایع	-	-
روش فرآیند	ریخته‌گری محصور کردن پوتینگ	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.12 g/cm³	-	ASTM D4669
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	0.25 to 0.40 %	-	ASTM D2566
وزن	18 g	0.6349 oz	-
سختی دورومتر	80 to 90	-	ASTM D2240

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	173 C°	343.4 F°	ASTM D648

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان ژل شدن	38.0 min to 48.0	-	ASTM D2971
زمان پخت	12.0 hr to 18.0	-	-
اجزای ترموست		- - -	- - -
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100، نسبت		
	مخلوط بر اساس حجم: 100		

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 33، نسبت مخلوط بر اساس حجم: 28		
ویسکوزیته مخلوط ترموست	8000 cP to 14000	-	ASTM D4878

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	2740 MPa	397404.12 psi	ASTM D638
استحکام کششی	82.7 MPa	11994.64 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	3.7 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	2990 MPa	433663.62 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	97.9 MPa	14199.22 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	17 J/m	0.3184 ft·lb/in	ASTM D256
مقاومت به ضربه Izod بدون شکاف	36 J/m	0.6743 ft·lb/in	ASTM D256

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.