Filter-bond™ R-36

تولیدکننده	.Hapco Inc	**دسته بندی**	TS, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Filter-bond یک سری ترکیبات ریخته گری و پاتینگ است که به طور ایده ال برای کاربردهای پزشکی و تماس با مواد غذایی مناسب است. این سری Filter-bond R به استانداردهای کیفیت فوق العاده بالا تولید می شود و توسط مشتریان برای گذراندن الزامات زیست سازگاری استفاده شده است.
FILTER-bond R-36 می تواند در نسبت های 2:1 تا 1:1، به صورت حجمی یا وزنی استفاده شود که آن را به محصولی ایده ال برای کاربردهای میدانی و تولید تبدیل می کند. FILTER-bond R-36 "اسب کار" خط چسب پلیمر ما است و می تواند اکثر فلزات، پلاستیک ها، سرامیک ها، چوب، پارچه ها، بوم و غیره را بچسباند. با افزایش نسبت مخلوط از 2:1 به 1:1، محصول سخت شده نیمه سخت می شود و دارای مقاومت حرارتی کمتری است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی	-	-
	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	چسبندگی خوب	-	-
	سختی متوسط	-	-
کاربردها	چسباندن	-	-
	رسانه فیلتراسیون	-	-
	کاربردهای پزشکی/بهداشتی	-	-
	غیر خاص برای کاربردهای غذایی	-	-
	چسب‌ها	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	شفاف کهربایی	-	-
اشکال	مایع	-	-
روش فرآیند	ریخته‌گری محصور کردن پوتینگ	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.10 g/cm³	-	ASTM D4669
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	0.050 to 0.20 %	-	ASTM D2566
وزن	18 g	0.6349 oz	-
سختی دورومتر	80	-	ASTM D2240

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	62 75 °C	143.6 - 167.0 °F	ASTM D648

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان ژل شدن	2.0 hr	-	ASTM D2971
زمان پخت	1.0 day	-	Internal Method
اجزای ترموست	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100، نسبت مخلوط بر اساس حجم: 100	- -	- - -

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 50، نسبت مخلوط بر اساس حجم: 46		
ویسکوزیته مخلوط ترموست	15000 cP to 23000	-	ASTM D4878

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	2000 MPa	290076.0 psi	ASTM D638
استحکام کششی	56.9 MPa	8252.66 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	7.5 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	1760 MPa	255266.88 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	94.8 MPa	13749.6 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	24 J/m	0.4495 ft·lb/in	ASTM D256

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.