Filter-bond™ R-37-38

تولیدکننده	.Hapco Inc	**دسته بندی**	TS, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Filter-bond یک سری از ترکیبات ریخته گری و گلدانی است که به طور ایده آل برای کاربردهای پزشکی و تماس با مواد غذایی مناسب است. این Filter-bond R-SERIES مطابق با استانداردهای کیفیت فوق العاده بالا تولید شده است و توسط مشتریان برای گذراندن الزامات سازگاری زیستی استفاده شده است. FILTER-bond R-3738 یک سیستم چسب ساختاری است که به طور خاص برای اتصال محیط فیلتر در کاربردهای فیلتر و اولترافیلتراسیون توسعه یافته است. FILTER-bond R-3738 چسبندگی عالی به مواد مشابه و غیر مشابه ارائه می دهد. همچنین از نظر شیمیایی مقاوم است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	چسبندگی خوب	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	سختی متوسط	-	-
کاربردها	چسب‌ها	-	-
	چسباندن	-	-
	رسانه فیلتراسیون	-	-
	کاربردهای پزشکی/بهداشتی	-	-
	غیر خاص برای کاربردهای غذایی	-	-
	چسب‌ها	-	-

شکل ظاهری

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	شفاف کهربایی خامه	- -	- -
اشکال	مایع	-	-
روش فرآیند	ریخته‌گری محصور کردن پوتینگ	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.20 g/cm³	-	ASTM D4669
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	0.050 to 0.20 %	-	ASTM D2566
وزن	20 g	0.7054 oz	-
سختی دورومتر	79 to 89	-	ASTM D2240

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	96 C° 100	204.8 - 212.0 F°	ASTM D648

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان ژل شدن	36.0 min to 52.0	-	ASTM D2971
زمان پخت	1.0 day	-	-
اجزای ترموست		- - -	- - -
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100، نسبت		
	مخلوط بر اساس حجم: 100		

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 31، نسبت مخلوط بر اساس حجم: 33		
ویسکوزیته مخلوط ترموست	8000 cP to 14000	-	ASTM D4878

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	2380 MPa	345190.44 psi	ASTM D638
استحکام کششی	70.9 MPa	10283.19 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	6.0 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	1830 MPa	265419.54 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	66.9 MPa	9703.04 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	1.1 J/m	0.0206 ft·lb/in	ASTM D256
مقاومت به ضربه Izod بدون شکاف	59 J/m	1.11 ft·lb/in	ASTM D256

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.