

## Braskem PE BS002W

HDPE, HMW	دسته بندی	Braskem	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

BS002W یک پلی اتیلن با چگالی بالا (HDPE)، کوپلیمر است که می تواند برای تولید بسته بندی های با دیواره نازک استفاده شود. ترکیبی برجسته از مقاومت در برابر ضربه و سفتی، مقاومت عالی در برابر ترک خوردگی ناشی از تنش (ESCR)، قابلیت تولید مجدد خوب وزن بطری ها و سطح عالی را ارائه می دهد. کاربرد: قالب گیری دمشی حجم کم: بطری برای محصولات تمیز کننده، محصولات آرایشی، محصولات غذایی و محصولات سورفکتانت. فرآیند: قالب گیری دمشی.

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی ها	سختی، بالا مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنش بالا چگالی بالا مقاومت در برابر ضربه، بالا مطابقت با تماس غذایی ظاهر عالی	- - - - - -	- - - - -
کاربردها	غیر خاص برای کاربردهای غذایی بطری	- -	- -
رتبه بندی های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	دمش‌گیری قالب‌گیری فشاری	- -	- -
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm <sup>3</sup> 0.959	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 0.33 min g/10 min 24	- -	ASTM D1238 ASTM D1238 ASTM D1238
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی	hr 65.0 hr 150	- -	ASTM D1693 ASTM D1693 ASTM D1693
خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 35.0	psi 5076.33	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 1500	psi 217557.0	ASTM D790
ضربه Izod بدون شکاف	J/m 300	ft·lb/in 5.62	ASTM D256
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 84.0	F° 183.2	ASTM D648

## اطلاعات فرآیند

ویژگی

سیستم متریک

سیستم ایمپریال

روش تست

نامشخص

## شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.