

Braskem PE HB-0454

HDPE, HMW	دسته بندی	Braskem	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

HB0454 یک رزین کوپلیمر پلی اتیلن با چگالی بالا و وزن مولکولی متوسط است که برای فرآیند Unipol® تولید می‌شود. بطری به دست آمده با HB0454 قابلیت پردازش عالی، رنگ و ظاهر سطحی، عدم وجود بوی باقیمانده و مقاومت شیمیایی خوب و در برابر انباشتگی را نشان می‌دهد. سهولت زیادی در جدا شدن پلیسه‌ها دارد و همچنین برای استفاده در ماشین‌های چرخشی با بهره‌وری بالا تنظیم شده است. کاربرد: بطری‌های کوچک دارو. بطری برای محصولات تمیز کننده، لوازم آرایشی، محصولات غذایی و محصولات تنسواکتیو.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاوم در برابر سوزاندن	-	-
	کوپلیمر	-	-
	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	کم تا هیچ بوی	-	-
	وزن مولکولی متوسط	-	-
کاربردها	بطری‌ها	-	-
	کالاهای خانگی	-	-
	کاربردهای پزشکی/بهداشتی	-	-
	غیر خاص برای کاربردهای غذایی	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	دمش‌گیری	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 0.954	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 0.36 min g/10 min 32	-	ASTM D1238
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی	hr 23.0 hr 46.0	-	ASTM D1693
سختی دورومتر	59	-	ASTM D2240

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
استحکام کششی	MPa 29.0 MPa 31.0	psi 4206.1 psi 4496.18	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 1010	psi 146488.38	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	J/m 110	ft·lb/in 2.06	ASTM D256

			حرارتی
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D648	F° 156.2	C° 69.0	دمای تغییر شکل تحت بار
ASTM D1525	F° 260.6	C° 127	دمای نرم‌شوندگی Vicat

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** **& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China **آدرس:**

آقای Zhao Yong (زائو یونگ) **مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com **ایمیل:**

www.polymersdata.com **وبسایت:**

+86-134-2475-5533 **همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.